


# H-114

## لاک اکریلک پایه آب (محافظة نما)



### Behine Peysazeh Afrooz

این محصول بر اساس رزین اکریلک ساخته شده و  
افزودنی‌های آن به نحوی تنظیم شده است که خواص  
فیزیکی و مکانیکی را ایجاد می‌نماید.

Behine Peysazeh Afrooz  
021449176  
[www.behine-peysazeh.com](http://www.behine-peysazeh.com)  
[www.peysazehafroz.com](http://www.peysazehafroz.com)  
[behine-peysazeh.ir](http://behine-peysazeh.ir)

Telegram: @BPSAFROOZ

Instagram: b.p.s\_afrooz



# لاک اکریلک پایه آب (محافظة نما) H-114

این محصول بر اساس رزین اکریلک ساخته شده و افزودنی‌های آن به نحوی تنظیم شده است که خواص فیزیکی و مکانیکی را ایجاد می‌نماید.

با استاندارد ASTM D6083 مطابقت دارد.



## خواص و اثرات

- مقاومت به سایش و خراش بالا
- چسبندگی فوق العاده بالا
- انعطاف پذیری و مقاومت به ضربه بالا
- مقاومت حرارتی و مقاومت نسبی در برابر اشعه مستقیم
- مقاومت بالا در برابر عوامل محیطی ( آب ، سرما ، گرما ، گردوغبار و ... )
- آبگریزی سطح (عدم اجازه نفوذ آب و رطوبت)
- ضد آب بودن (تحمل فشار منفی آب و رطوبت)

## موارد کاربرد

- در زمان هایی که حفاظت سطوح بدون تغییر شکل ظاهری باشد H-114 کارایی بالایی دارد.
- به منظور آب بندی سطوح.

## میزان مصرف

- بسته به نوع سطوح مورد اجرا و قدرت جذب آن حدود ۷۰ الی ۱۰۰ گرم H-114 برای پوشش یک متر مربع مورد نیاز می باشد.

## روش مصرف

- سطح زیر کار باید عاری از هر گونه آلودگی، چربی و یا رطوبت باشد. هنگامی که لاک اکریلیک بر روی سطح اجرا می‌شود، به منظور افزایش میزان چسبندگی بهتر است که سطح زیرین مضرس شده باشد. جهت رقیق نمودن از آب استفاده نمایید. لاک را به وسیله اسپری یا قلمو روی سطح اعمال نمایید.

## نکات ایمنی

- پس از اتمام کار، کلیه ابزار را بوسیله حلال‌های نفتی (مثل تینر) شستشو دهید
- از تماس محصول، با پوست بدن جلوگیری بعمل آورید. چنانچه لاک با پوست بدن تماس یافت آنرا بوسیله حلال‌های نفتی زدوده و سپس بوسیله آب و صابون شستشو دهید
- از آنجا که این محصولات، در حالت مایع، موجب آلودگی آب و خاک می‌شود، از ریختن باقیمانده مواد مایع در طبیعت خودداری نمائید

## مشخصات فنی ( فیزیکی و شیمیایی )

- رنگ محصول : بی رنگ
- ویسکوزیته : ۹۵۰ (سانتی پواز در  $25^{\circ}\text{C}$ )
- چگالی محصول :  $1 \pm 0.05$  (gr/cm<sup>3</sup>=ton/m<sup>3</sup>)
- درصد وزنی مواد جامد : ۷۵%
- درصد پیگمنت : ۰%
- ضخامت فیلم پیشنهادی : (بدون محدودیت)
- حداکثر ۶۰ میکرون
- آغاز زمان ژل شدن : حداکثر ۲ دقیقه بعد از اجرا
- خشک شدن سطحی : حداکثر ۵ دقیقه بعد از اجرا
- خشک شدن عمقی ( بهره برداری ) : ۱ ساعت
- نوع حلال رقیق کننده : آب

## مدت و شرایط نگهداری

- یک سال در بسته بندی اولیه و در دمای ۳۰-۵ درجه سانتی‌گراد و در ظرف در بسته و دور از یخبندان و تابش طولانی نور خورشید.

## نوع بسته بندی

- گالن ۴ ، ۱۰ و ۲۰ کیلوگرمی





شما همکار گرامی برای آگاهی از دیگر محصولات این شرکت می‌توانید از وب

سایت‌های این شرکت دیدن فرمایید

[www.behine-peysazeh.com](http://www.behine-peysazeh.com)

[www.behine-peysazeh.ir](http://www.behine-peysazeh.ir)

[www.peysazehafroz.com](http://www.peysazehafroz.com)

و همچنین می‌توانید عضو کانال تلگرام ما شوید تا از اخبار روز ساختمانی دنیا و

مواد شیمیایی خبر دار شوید

<https://t.me/BPSAFROOZ>

